
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Vertebra VAR

Profilé périphérique pour jonctions droites, pour tous les types d'angles



Le profilé Vertebra VAR est un profilé latéral pour raccords droits sous n'importe quel angle pour plafonds courbes Vertebra destiné à des applications dans le parachèvement à sec. Le profilé en feuillard préperforé est laminé à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec une épaisseur de 0,4 mm, une largeur de 106 mm et une longueur de 1500 mm.

Description

Application et avantages	Le profilé Vertebra VAR est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : • comme profilé périphérique pour jonctions droites en quelconque angle entre 45° et 160° ; • pour des jonctions entre des constructions courbes et des cloisons ou des plafonds droits ; • pour des jonctions entre deux constructions droites dans n'importe quel angle (ex.: revêtements sous toiture en pente)
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type L
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
Type de profilé		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Base [mm]**	**Longueur [mm]**
Vertebra VAR					1500
Epaisseur du métal [mm]	NBN EN 14195:2015	0,4	**Tolérance**		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Vertebra VAR

Emballage			
Type de profilé	**Emballage**	**Nombre par emballage**	**Nombre d'emballages par pal**
Vertebra VAR	botte	10	24

Impression

Information additionnelle

Précautions	Le profilé Vertebra VAR est fabriqué en acier thermo zingué (Z100 selon NBN EN 10346:2015). Ils peuvent donc être utilisés comme sous-structure dans les pièces intérieures, également dans les pièces humides par intermittence (salles de bains, douches et cuisines dans les bâtiments d'habitation). Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés en cas de possibilité de pénétration de l'air extérieur, dans les piscines ou dans les environnements corrosifs.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 29/03/2024
Révision : 14/02/2024