Rigidur® egalisatiekorrels

Rigidur® egalisatiekorrels



De Rigidur® egalisatiekorrels zijn korrels uit geëxpandeerde en gebroken klei, die als droog materiaal gebruikt worden voor het egaliseren van oneffenheden van de onderstructuur.

De Rigidur® egalisatiekorrels zijn onbrandbaar, hebben een akoestische demping, zijn extreem belastbaar en verrotten niet.

De Rigidur® egalisatiekorrels zijn beschikbaar in zakken van 50 l (22,6 kg).

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Rigidur® egalisatiekorrels worden toegepast in de binnenafbouw en zijn geschikt: • als droog materiaal voor het egaliseren van oneffenheden van de onderstructuur; • om bestaande holtes in een vloer onder Rigidur® vloerelementen op te vullen; • als vul- of isolatiemiddel tussen balklagen; • voor dunne laagdiktes vanaf 10 mm tot een storthoogte van 100 mm toe te passen, omwille van de ideale korrelgrootte van 2 - 4 mm en de geringe compressie; • ter verbetering van de warmteisolatie, geluidsisolatie en brandweerstand.
Vorm	Toebehoren
Kleur	rood-bruin

Technische data

Normering		
Reactie bij brand	DIN 4102-1:1998	A1

Verpakking en bewaring		
Verpakking	zak	50 l
Omverpakking	pallet	30 zak

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Het dragen van een veiligheidsbril, en bij sterke stofontwikkeling een mondmasker (Filterpeil 1), wordt aangeraden.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Rigidur® egalisatiekorrels

Verwerking	Bij betonoppervlakken in contact met de grond (grondplaten) of gelijkaardige constructies wordt een PE-folie tegen opstijgend vocht met 300 mm overlapping gelegd. Bij verdiepingsvloeren met houtconstructies wordt een dampopen kraft- of bitumenpapier gelegd. Daarna worden de egalisatiekorrels gestrooid. Bij dikke lagen worden dammen gestort in de juiste hoogte en met een reilat genivelleerd. De tussenruimten die overblijven, worden gevuld en met de reilat gladgemaakt. De egalisatiekorrels hoeven niet aangedrukt te worden. Daarop aansluitend worden Rigidur® Floor vloerelementen op de effen egalisatielaag gelegd volgens de geldige verwerkingsvoorschriften.
Aandachtspunten	Installatieleidingen dienen gelegd te worden met een afstand van 20 mm, voldoende bevestigd aan de ondergrond en met ten minste 10 mm egalisatiekorrels bedekt te worden.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be

TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 29/03/2024
Revisie: 14/02/2024