ProMix Premium

Produit de jointoiement allégé - prêt à l'emploi



ProMix Premium est un produit de jointoiement universel, prêt à l'emploi, blanc, à base de résine synthétique, suivant NBN EN 13963:2014, qui est appliqué à la main ou à la machine Airless.

ProMix Premium durcit par séchage à l'air, a un temps de mise en œuvre long, un haut pouvoir de remplissage, et un retrait limité.

ProMix Premium a une granulométrie ultra fine, est léger et souple à utiliser pour aboutir à un aspect très lisse et se ponce facilement grâce à une tenue homogène sans poussière, pour un résultat net.

Description

Application et avantages	ProMix Premium est destinée à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable : • comme enduit de jointoyage en 1 ou 2 couches de plaques Gyproc® aux bords ABA, en combinaison avec une bande d'armature (fibre de verre G50 ou papier P50) et pour les têtes de vis ; • comme couche de finition du système de jointoiement ABA pour les classes de finition F2 et F3, sur JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium ; • comme égalisation des bords d'about et bords droits, qui étaient prétraités avec des Fillers Gyproc® ; • comme finition des profilés de parachèvement (tels que AquaBead® ou Habito®) ; • pour des retouches de plaques Gyproc® ; • comme enduit de surfaçage manuel sur l'entièreté de la plaque Gyproc® ; • manuellement ou à la machine Airless.
Forme	Pâte
Couleur	blanc

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type enduit de jointoiement pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13963:2014	A2-s1, d0

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

ProMix Premium

Emballage et conservation				
Emballage et gerbage	**Emballage**	**Contenu**	**Type pal**	**Conditionnement**
	seau	20 kg	Palette Euro	33
Conservation	**Temps de conservation [mois]**		**Conditions de conservation**	
	9		dans l'emballage orignal fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.	

Caractéristiques de mise en œuvre	
Dosage de mélange	le produit est prêt à l'emploi
Consommation	13 m^2/seau (remplir et finir toute la surface) à 60 m^2/seau (remplir les joints)
Durcissement	séchage à l'air
Temps de mise en œuvre	Temps de mise en oeuvre long
Temps de séchage (délai d'attente)	24 à 48 h en fonction de l'épaisseur et des conditions atmosphériques
Température de mise en œuvre	Produit de jointoiement : > 7°C Support : 5°C - 30°C

Information additionnelle

Précautions	Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site web www.gyproc.be pour la bonne mise en œuvre et le choix correct de type de bande de renforcement.
Mise en œuvre	Le produit est prêt à l'emploi : ne pas diluer avec de l'eau, ni mélanger avant utilisation. Appliquer à la main à l'aide d'une platoir en acier. En combinaison avec une machine Airless apte à l'application machinale (pression utile 180 à 210 bar)
Points d'attention	Ne pas mélanger ProMix Premium avec des liants ou autres produits. Apres séchage, appliquer un primer sur le surface entier à peintre ou à tapisser pour obtenir une absorption homogène. Ne pas appliquer des produits à base de plâtre (p.e. JointFillers) sur ProMix Premium. En cas de tapissage uniquement utiliser des colles à base de méthylcellulose. Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 29/03/2024
Révision : 14/02/2024