Plâtinum 350

Dagkant voor aansluiting aan pleister en aan gipsplaten



De Plâtinum 350 dagkant is een harde, stootvaste en duurzame dagkant vervaardigd uit een pleisterwit duropolymeer, om te gebruiken in combinatie met Gyproc® pleisters of Gyproc® platen.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Plâtinum 350 dagkant wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • als harde duurzame dagkant die ongevoelig is aan schimmels of andere condensatieproblemen aan vensters en die koudebruggen vermijdt om zo bij te dragen tot een betere isolatie van de woning; • om perfect aan te sluiting met Gyproc® pleister of met Gyproc® platen, door zijn twee verschillende afreineuzen. De dagkant vervangt eventuele hoekprofielen en zorgt toch voor een stevige rechte hoek; • om toe te passen bij renovatie en bij nieuwbouw; • om te kleven met behulp van Express (voor snelle uitharding) of een éénlagige pleister van Gyproc®: X Plus, X L of X Pro. De 22 overlangse zwaluwstaarten zorgen voor een goede hechting; • om te snijden met een stanley-mes; • om verder afgewerkt te worden met een universele primer en verflaag.

Technische data

Product	
Samenstelling	duropolymeer
Reactie bij brand	F volgens NBN EN 13501-1:2010
Oppervlaktehardheid Shore D	> 45

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Plâtinum 350

Afmetingen en verpakking

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal per pallet
Plâtinum 350	9	350	2200	8	36
			2600	8	36
			3000	8	36
Tolerantie	±0.3	±1	±5		

Gewicht

Densiteit	540	g/m

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	0,05	W/(m.K)
Warmteweerstand R	0,17	$(m^2.K)/W$
Lineaire uitzettingscoëfficiënt tgv temperatuur	60×10^{-6}	m/(m.K)
Waterdampdiffusieweerstand μd	5.56	m

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 28/03/2024
Revisie: 14/02/2024