Molda 3 Normal

Modelleerpleister



Model- en gietgips met snelle afbindtijd, geschikt voor het maken van gipsen lijsten en ornamenten, geproduceerd volgens NF B 12 302:1982.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Molda 3 Normal pleister is geschikt: • voor de productie van gietvormen voor vaatwerk en sanitair en voor boetseerkunst; • voor de productie van gietvormen voor klei en decoratief pleisterwerk; • voor de productie van vezelversterkt pleisterwerk; • als vulmiddel; • als ingrediënt in voeg- en kleefmiddelen.
Samenstelling	De Molda 3 Normal pleister is een semi-gehydrateerd calciumsulfaat (CaSO4.½H2O) met een zuiverheid van > 91 %, uit gips van natuurlijke oorsprong.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Cormeilles (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NF B 12 302:1982	modelleerpleister type		
Reactie bij brand	NF B 12 302:1982	A1		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	zak	25,00 kg	Wegwerppallet	56
Bewaartijd	**Verpakking**	**Bewaartijd [maanden]**	**Bewaarcondities**	
	zak	10	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Molda 3 Normal

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	16,1 liter water/25 kg
Totale verwerkingstijd	17 minuten
Droogtijd	39 minuten

Mechanische eigensch.	
Volumieke massa	± 0.60 kg/l
Volumieke massa na verharding	kg/l
Hardheid Shore C	--

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 °C en hoogstens 30 °C. Na beëindiging van de pleisterwerken wordt de temperatuur in de ruimten gedurende ten minste drie dagen op minimum + 5 °C gehouden; nadien mag de temperatuur tot 0 °C dalen.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 28/03/2024
Revisie: 14/02/2024